

## weber Fassadenfarbe / Egalisationsfarbe weiß

Sehr weiße, wasserabweisende Fassadenfarbe mit Wetterschutzformel für eine verbesserte Beständigkeit gegenüber Algen, Pilzen und Moos.



### Produktsteckbrief

- Außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

### Produktvorteile

- Fassadenfarbe mit Wetterschutzformel
- Sehr gute Deckkraft
- Rissüberbrückend

### Produktbeschreibung

Die **weber Fassadenfarbe / Egalisationsfarbe** ist eine werksmäßig hergestellte, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Dispersionsbasis.

### Anwendungsgebiet

Die **weber Fassadenfarbe / Egalisationsfarbe** ist eine hochwertige Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Außenbereich mit verbessertem Schutz gegen Algen, Pilzen und Moos. Sie eignet sich zum Überstreichen von mineralischen Oberputzen, Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen sowie alten Anstrichen.

### Produkteigenschaften

- Strukturert haltend
- Abriebbeständig
- Diffusionsoffen
- Lösemittelfrei

### Verbrauch/Ergiebigkeit

pro Anstrich ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Technische Werte

|                  |   |
|------------------|---|
| Auftragswerkzeug | Malerbürste, Pinsel, gepolsterte Lammfellrolle mit hohem Flor   |
| Basisfarbe       | Weiß  |
| Zusammensetzung  | Organische Bindemittel, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Streichgrund, hochwertige Pigmente, Konservierungsmittel |

## weber Fassadenfarbe / Egalisationsfarbe weiß

### Lagerung

|                  |  |
|------------------|--|
| Lagerung         | mind. 12 Monate  |
| Lagerbedingungen | Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C). |

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein. Altuntergründe sind durch sorgfältiges Waschen zu reinigen. Zusätzlich sind alte, unterschiedlich saugende oder sandende Untergründe mit **weber Tiefgrund LF** zu verfestigen. Frisch aufgetragene Putze dürfen frühestens nach ca. 14 Tagen überstrichen werden. Witterungsabhängig kann diese Zeit kürzer oder länger ausfallen.

#### Verarbeitung

Nicht zu streichende Bereiche sind zu schützen. Die Farbe ist gut aufzurühren und die Streichkonsistenz vor Ort untergrundabhängig einzustellen.

- **Grundanstrich:** Zugabe von maximal 10 % sauberem Wasser
- **Deckanstrich:** Zugabe von maximal 5 % sauberem Wasser

Zwischen Grund- und Deckanstrich sind mindestens 12 Stunden Trocknungszeit einzuhalten. Das Auftragen ist ausschließlich mittels Werkzeug in hochwertiger Malerqualität durchzuführen (Malerbürste, Pinsel oder gepolsterter Lammfellrolle mit hohem Flor). Den Anstrich zügig nass in nass verarbeiten und in gleichmäßiger Schichtdicke auf der gesamten Fläche verteilen. Abzugrenzende Fassadenabschnitte sind unterbrechungsfrei in einem Arbeitsgang zu streichen.

### Allgemeine Hinweise

Bei Ausbesserung von Altputzen sollen Struktur, Härte und Saugverhalten dem Altputz entsprechen um Schattierungen und Farbabweichungen zu vermeiden.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Anwendung und Ausführung gemäß DIN 18 363 sowie DIN 18 350 VOB, Teil C.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur von Luft, Material und Untergrund nicht unter +5 °C bei max. 80 % Luftfeuchtigkeit absinken.

Produkt ist algizid und fungizid (biozid) eingestellt. Biozide sicher verwenden.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Verpackungseinheiten

| Gebinde | Einheit  | VPE     |
|---------|----------|---------|
| Eimer   | 10 Liter | 1 Eimer |

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332\*\*  
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334\* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333\* | [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

\* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif  
\*\*normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner