

weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

Für Mauerarbeiten und Reparaturen in feuerfesten Bereichen



Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Temperaturbeständigkeit bis 1.100 °C
- Schnelle Verarbeitungszeit
- Ausgezeichnete Haftung

Anwendungsgebiet

Der **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** wird im Innen- und Außenbereich zum Vermauern von feuerfesten Steinen oder zum Reparieren von beispielsweise Öfen, Kachel-, Brotback- und Pizzaöfen sowie Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen angewandt.

Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme nach 24 Stunden möglich
- Hydraulisch-keramische Abbindung
- Frost- und witterungsbeständig

Technische Werte

Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	A1
Verarbeitungstemperatur Luft	5 - 30 °C
Verarbeitungszeit	30 - 40 Minuten
Auftragswerkzeug	Kelle
Wasserbedarf zur Vermauerung von feuerfesten Steinen	1,2 l/5 kg
Wasserbedarf zur Reparatur kleinerer Schadstellen	0,8 l/5 kg

Lagerung

Lagerung	mind. 24 Monate
Lagerbedingungen	Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von haftmindernden Substanzen sein.

Verarbeitung

Den **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** mit der angegebenen Menge sauberem Wasser zu einer plastisch geschmeidigen Masse anrühren. Das Setzgut bzw. die Schamottesteine sind vorzunässen.

Wichtig: Das Wasser ist der Trockenmasse zuzuführen und nicht umgekehrt!

weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	5 Kilogramm	4 Beutel / Pack

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner