

weber Wassersperrputz

Mineralischer, wasserundurchlässiger Sperr-, Sockel- und Egalisierputz



Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Druckwasserdicht
- Sulfatbeständig
- Faserarmiert

Produktbeschreibung

Der **weber Wassersperrputz** ist ein faserarmierter, wasserundurchlässiger Werk trockenmörtel.

Anwendungsgebiet

Der **weber Wassersperrputz** wird eingesetzt als mineralischer, wasserundurchlässiger Sperrputz, sowie als sperrender Dichtungsträger für Dichtschlämme flexibel und Bitumendickbeschichtungen bei Bodenfeuchte und aufstauendem Sickerwasser. Ferner als Fugennetzegalierungsmörtel sowie als Sockel- und Egalisierungsputz.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Haftung
- Maschinengängig

Verbrauch/Ergiebigkeit

bei 10 mm Dicke	ca. 15,0 kg/m ²	ca. 1,5 - 2 m ² /25 kg
-----------------	----------------------------	-----------------------------------

Technische Werte

Schichtdicke	10 - 40 mm
Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1)	W2
Druckfestigkeit	ca. 12 N/mm ²
Festigkeitsklasse	CS IV
Basisfarbe	Grau
Auftragswerkzeug	Putzmaschine, Kelle, Glätter
Zusammensetzung	Zement, mineralische Füllstoffe, regulierende Additive, Fasern
Größtkorn	2 mm
Pulverschüttdichte	ca. 1,4 kg/dm ³
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	A1
Wasserdruckbeständigkeit	0,5 bar
Verarbeitungstemperatur	5 - 30 °C

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

weber Wassersperrputz

Verarbeitungszeit	1,5 Stunden
Frischmörtelrohddichte	ca. 1,6 kg/dm ³
Überarbeitbar nach	2 Tagen
Wasserbedarf (plastische Konsistenz)	ca. 4,9 - 5,0 l/25 kg
Wasserbedarf (schlammfähige Konsistenz)	ca. 5,2 l/25 kg

Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen sein. Gipsuntergründe bzw. Gipsreste sind vollständig zu entfernen. Fugnetz mindestens 20 mm tief ausräumen.

Empfehlenswerte Untergrundvorbehandlung: Mit Drahtbesen scharf abfegen, satt vornässen und abtrocknen lassen, bis der Untergrund mattfeucht ist.

Unebene mineralische Untergründe: Vollflächige Haftbrücke aus schlammfähig eingestelltem Wassersperrputz aufbringen.

Ebene mineralische Untergründe: Vollflächige Haftbrücke aus Wassersperrputz auftragen und horizontal mittels Zahnpachtel aufkämmen. Putzauftrag frisch in frisch.

Verarbeitung

Gebindeinhalt wird, je nach gewünschter Konsistenz, mit der angegebenen Wassermenge zu einem knollenfreien Mörtel angemischt. Im Anschluss wird der Mörtel nach den Regeln der Putztechnik angeworfen, rabotiert und gegebenenfalls aufgekämmt. Der Auftrag kann mit allen gängigen Putzmaschinen, einer Kelle oder einem Glätter erfolgen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 1,5 Stunden. Die Verarbeitungstemperatur beträgt +5 °C bis +30 °C.

Allgemeine Hinweise

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Der Mörtel ist vor zu schnellem Verdunsten des Wassers zu schützen.

Ungleichmäßiges Abbinden und Austrocknen kann zu Rissen und Aufschüsselungen führen.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

weber Wassersperrputz

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	42 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner